

Паспорт качества

Сетка фасадная «ПОЛИТАРП 55»

№	Параметр	Единица измерения	Значение	Допустимое отклонение
1	Материал	-	Ленточный ПНД	Соответствует
2	Цвет	-	Зеленый	Соответствует
3	УФ-стабилизация	%	2,5	±0,3
4	Поверхностная плотность	г/м ²	55	±3
5	Степень затенения	%	50	±5
6	Ширина полотна	м	2/3/4/6	±5%
7	Длина полотна	м	20/50/100	±2%
8	Размер ячейки	мм	1,5x5	±5%
9	Разрывная нагрузка полосы 50x200мм:	ISO 13934-1		
	-По основе	Н	85	±5%
	-По утку	Н	82	±5%
10	Разрывная нагрузка полотна:			
	-По основе	кН/м	1,7	±5%
	-По утку	кН/м	1,65	±5%
11	Относительное удлинение при разрыве:			
	-По основе	%	20	±10%
	-По утку	%	43	±10%

Продукт транспортируют в чистых, закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующих на данном виде транспорта и обеспечивающими целостность и сохранность упакованной продукции.

Продукт необходимо хранить в складском помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей. Допускается хранение в неотапливаемом складском помещении.

Срок эксплуатации: 2-3 года, в зависимости от уровня солнечной активности.
Рабочий интервал температур от -50 °С до +80 °С.
Относительная влажность воздуха до 100% при 20 °С.