

SAGREDO

СУПЕРМАТОВАЯ ДВУХЦВЕТНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 042

ОПИСАНИЕ

SAGREDO - это декоративная отделка для интерьеров с эксклюзивным двухцветным супер-матовым эффектом, который позволяет подчеркнуть любой стиль интерьера: от прожилков дерева до блеска металлов, отблески мрамора или материальность камня.

Характерные двухцветные грани на поверхности создают глубину и отражают утонченность, элегантность и изысканность драгоценных, современных и всегда трендовых материалов.

Благодаря быстрому высыханию и простоте нанесения, SAGREDO позволяет создавать различные декоративные эффекты, которые варьируются в зависимости от используемой техники нанесения.

Без запаха, без летучих органических соединений (ЛОС), пластификаторов, формальдегида и метилизотиазолинонов.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется внутри на:

- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих.

- Бетонные поверхности.

- Гипсовые и гипсокартонные поверхности.

- Старые краски и покрытия для стен, органической или минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и плотно прилегающие.

- Минеральные конгломераты различной природы, но только те, которые обладают свойствами поглощения.

Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены в соответствии с процедурой, описанной в параграфе «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».

Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии.

- Пигменты и наполнители: радужные наполнители.

- Классификация качества воздуха в помещении: A+

- Растворитель: вода

- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,17 \pm 0,05$ кг/л

- Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0

Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.

- Время высыхания (при +25°C и 65 % U.R.(влажность)) полное высыхание 1 час, повторнопокрашенные до 3 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона.

- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плотная. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором COMBAT 222 код

4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 4810333. При необходимости добавить в материал противогрибковый COMBAT 444 код 4810444.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и температуры.

- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.

- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019 разбавленного на 30-35% водой, валиком или кистью для создания однородной поверхности, идеальной для последующего нанесения. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.

- Приступить к нанесению финишного продукта.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: мин. +8°C/макс. +35°C

- Относительная влажность воздуха: <75%

- Температура поверхности: мин. +5°C / макс. +35°C

- Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кисть, гладилка из нержавеющей стали

- Количество слоёв: 2.

- Разведение: водой

- .Терка: готов к использованию

- .Кисть: 20%

- Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Расход материала:

- .Терка: 4-6 м²/л в два слоя

- .Кисть: 5-7 м²/л в два слоя

Способ нанесения

Терка:

- Распределить SAGREDO равномерно по сухой поверхности.

- После высыхания нанесите еще один слой, теркой создавая повороты в противоположных направлениях.

Кисть:

- Распределите SAGREDO по сухой поверхности кистью

SAGREDO

СУПЕРМАТОВАЯ ДВУХЦВЕТНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 042

неравномерным образом, чтобы получить размытый эффект.

- После высыхания нанести кистью неравномерный последующий слой, выполняя движения в противоположных направлениях, чтобы получить мягкие грани.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico. Материал может быть окрашен красителями COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/I: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)

Содержит не более: 0,5 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративная двухцветная отделка с суперматовым эффектом SAGREDO серии 027 на основе акрилового сополимера в водной эмульсии наносится на уже подготовленные поверхности интерьера по крайней мере в 2 слоя в соответствии с указанным расходом.

Поставка и укладка материала € за кв.м.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare la idoneità del materiale in ogni caso particolare. Questo descritto tecnico annulla e automaticamente sostituisce ogni altra informazione tecnica. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

