

LITOSCHROM 1-6



ЦВЕТНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ СМЕСЬ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ ШИРИНОЙ ОТ 1 ДО 6 ММ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОЛОВ И СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ, КЕРАМОГРАНИТОМ, НАТУРАЛЬНЫМ И ИСКУССТВЕННЫМ КАМНЕМ. ВОДОСТОЙКАЯ. МОРОЗОСТОЙКАЯ.

Классификация

LITOSCHROM 1-6 — цементная (С) затилочная смесь для межплиточных швов (G) с улучшенными техническими характеристиками (2) с пониженным водопоглощением (W) и с повышенной стойкостью к истиранию (А) относится к классу CG2WA согласно классификации Европейских Норм 13888 и по ГОСТ Р 58271.

Описание материала

LITOSCHROM 1-6 — затилочная смесь на основе цемента, минеральных наполнителей, высококачественных полимерных и органических добавок и цветных пигментов. Предназначена для затирки межплиточных швов, шириной от 1 до 6 мм включительно, при облицовке стен и полов керамической плиткой, стеклянной мозаикой, керамогранитом, натуральным камнем, агломератом.

При разведении водой представляет собой удобный в работе кремоподобный пластичный раствор.

После затвердения **LITOSCHROM 1-6** характеризуется:

- высокой устойчивостью к механическому воздействию и деформации;
- хорошей адгезией к торцам плитки;
- низким водопоглощением;
- морозостойкостью;
- высокой устойчивостью к истиранию;
- низкой усадкой;
- отсутствием выцветания.

Широкая цветовая гамма **LITOSCHROM 1-6** придаёт законченный вид облицованной поверхности, позволяя создать контраст или гармонию с цветом облицовочного материала.

Области применения

LITOSCHROM 1-6 предназначена для затирки межплиточных швов, шириной от 1 до 6 мм включительно, при облицовке стен и полов в:

- жилых помещениях;
- промышленных помещениях, где не предъявляются требования к химической стойкости швов и не предполагается контакт с агрессивными веществами;
- ванных, душевых, бассейнов, террас, балконов и т. д.;
- на деформирующихся основаниях, таких как гипсоволокнистые листы (ГВЛ), гипсокартон (ГКЛ), стекломгнезитовые листы (СМЛ).

На основаниях подверженных интенсивному механическому воздействию, на «тёплых» полах, на основания с высокой водной нагрузкой, таких как влажные помещения, бассейны, чаши бассейнов, на балконах, террасах и т.д., рекомендуется затворять (смешивать) **LITOSCHROM 1-6** с латексной добавкой **IDROSTUK-м** без добавления воды (пропорции приготовления смеси указаны в технической информации). При этом улучшается эластичность затилочной смеси, увеличивается адгезия затирки к торцам плитки, уменьшается водопоглощение затирки в швах.

LITOSCHROM 1-6 применяется для затирки межплиточных швов всех видов керамической плитки, стеклянной мозаики, керамогранита, натурального камня, агломерата. Для внутренних и наружных работ.

Инструкция по применению

Подготовка швов

Перед началом работ по затирке швов необходимо убедиться, что клей или раствор, применённый при укладке плитки, полностью высох, в противном случае возможно изменение цвета затирки. Швы необходимо очистить от остатков клея, пыли и других загрязнений на глубину минимум 2/3 от толщины плитки. После этого швы обеспылить чистой водой при помощи губки или пульверизатора. Внимание! Швы керамической плитки непосредственно перед началом работ по затирке рекомендуется увлажнить чистой водой для снижения водопоглощения керамики.

Приготовление раствора

Залить в чистую ёмкость необходимое количество чистой холодной воды (от +10 °С до +20 °С) в соотношении:

- на мешок 2 кг **LITOSCHROM 1-6** 0,56-0,6 литра воды;
- на мешок 5 кг **LITOSCHROM 1-6** 1,4-1,5 литра воды;
- на мешок 25 кг **LITOSCHROM 1-6** 7-7,5 литра воды.

При непрерывном перемешивании раствора электродрелью с миксерной насадкой, на низких оборотах, всыпать порошок в воду до получения однородной массы без комочков. Дать раствору отстояться для дозревания в течение 5 минут и снова перемешать. Раствор готов к применению. Время использования раствора **LITOSCHROM 1-6** приблизительно 2 часа после приготовления.

Приготовление раствора LITOSCHROM 1-6 + IDROSTUK-м

При приготовлении эластифицированной затилочной смеси **LITOSCHROM 1-6** с латексной добавкой **IDROSTUK-м** (без добавления воды) необходимо соблюдать следующие пропорции:

- на мешок 2 кг **LITOSCHROM 1-6** 0,5-0,6 литра **IDROSTUK-м**;
- на мешок 5 кг **LITOSCHROM 1-6** 1,3-1,5 литра **IDROSTUK-м**
- на мешок 25 кг **LITOSCHROM 1-6** 6,25-7,5 литра **IDROSTUK-м**.

Внимание! При очистке облицованной поверхности, затёртой затилочной смесью **LITOSCHROM 1-6 + IDROSTUK-м**, очень важно смыть затирку до того, как на плитке образуется поверхностная плёнка, поскольку после её образования облицовку будет трудно очистить. В этом случае для очистки плитки рекомендуется пользоваться абразивной губкой или войлоком.

Нанесение

Готовый раствор **LITOSCHROM 1-6** наносится на облицованную поверхность специальным резиновым шпателем или фуговочной тёркой по диагонали относительно направления швов таким образом, чтобы межплиточные швы были полностью заполнены, без пустот и неровностей. Излишки раствора с поверхности керамических плиток удалить тем же резиновым шпателем или фуговочной тёркой, пока раствор ещё свежий.

Очистка облицованной поверхности осуществляется после начала затвердевания затирки в швах, примерно через 10–20 минут, в зависимости от степени водопоглощения керамических плиток, температуры и влажности окружающей среды. Высокая температура и низкая влажность сокращает время ожидания перед очисткой, и наоборот, низкая температура и высокая влажность его продлевает. В любом случае, желательно проверять на ощупь консистенцию затирки в швах, которая должна быть достаточно плотной, чтобы избежать вымывания при очистке.

Влажной целлюлозной или поролоновой губкой, движениями по диагонали относительно направления швов, произвести окончательную очистку поверхности плитки, при этом происходит выравнивание поверхности швов до гладкого состояния. Рекомендуется чаще промывать губку в чистой воде.

Внимание! Если очистка облицовки производится, когда затирка в швах ещё не схватилась, существует риск её частичного вымывания, что приведёт к неровностям поверхности и неравномерности цвета швов. Если, напротив, очистку облицовки начать слишком поздно, когда затирка уже затвердела, удалить излишки можно только механическим способом, рискуя повредить поверхность плитки. При высокой температуре и низкой влажности воздуха, а также для улучшения процесса гидратации, увлажнять затирку в швах с помощью влажной поролоновой губки первые 4 часа.

По мере высыхания затилочного состава на поверхности плитки возможно появление разводов и цементного налёта, которые легко удаляются мягкой сухой тканью.

Не рекомендуется оставлять разводы затирки на поверхности облицовочной плитки, так как потом удалить их будет сложнее. Оставшиеся разводы или остатки затирки с поверхности керамической облицовки можно будет удалить не ранее, чем через 5 дней,

LITOSCHROM 1-6

используя порошковое кислотное чистящее средство **LITOCLEAN** или жидкое кислотное чистящее средство **LITOCLEAN PLUS** (см. техническое описание).

Начальная эксплуатация (технологический проход, хождение) для напольных облицовочных покрытий, затёртых **LITOSCHROM 1-6**, возможна через 24 часа. Заполнение водой бассейнов допустимо не ранее чем через 7 дней.

Очистка

Излишки материала и загрязнения должны удаляться по мере их появления при помощи воды. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом или шлифованием.

Рекомендации

- Соблюдать рекомендованную дозировку воды при приготовлении затирочной смеси. Передозировка воды приводит к потере затиркой гарантированных свойств и ухудшению её технических характеристик.
- Не добавлять в **LITOSCHROM 1-6** цемент, известь, гипс и другие материалы.
- Свежие швы следует предохранять от воздействия таких факторов, как высокая температура, мороз, сильный ветер, дождь или снег, т.к. они могут повлиять на процесс отвердевания. Также на процесс отвердевания и цветовую насыщенность затирки в швах влияет равномерность её схватывания.
- Затирание швов при неблагоприятных атмосферных условиях (туман, высокая влажность воздуха, дождь, низкие температуры) может привести к образованию высолов на поверхности швов.
- Схватившийся раствор **LITOSCHROM 1-6** для повторного использования не пригоден. Не добавлять воду, когда раствор **LITOSCHROM 1-6** начал схватываться, не смешивать со свежим раствором.
- При использовании облицовочных материалов с профилированной или пористой поверхностью, шероховатых и без глазури, рекомендуется выполнить пробную затирку швов, чтобы проверить, легко ли удаляются с поверхности плитки остатки цемента и пигмента.
- На плитках с разным водопоглощением (например, на керамической плитке и на керамограните), цвет затирки после высыхания может незначительно отличаться по тону от цвета продукта, заявленного производителем.
- При затирке швов на облицовке, выполненной из пористой плитки или полированного керамогранита светлых тонов, категорически не рекомендуется использовать затирку тёмных цветов или оттенков, таких как «антрацит», «карамель», так как это может привести к трудновыводимым хроматическим изменениям на поверхности плитки.
- Допустимо отличие тона отвердевшей затирки в швах от образцов, представленных в каталоге, а также различие оттенков из разных партий.
- При обнаружении различий следует обратиться к поставщику. Претензии по разнице в цвете/оттенке после затирки швов не принимаются.
- Во избежание разницы в цвете швов, рекомендуется с одной затираемой поверхности использовать продукт из одной партии. Номер партии совпадает с датой изготовления на упаковке.
- В случае высоких требований к химической стойкости межплиточных швов применять кислотостойкий двухкомпонентный состав на основе эпоксидных смол **ЕРОХУСТУК Х90** или **STARLIKE**.
- Для заполнения компенсационных швов применять герметик на полиуретановой или MS-полимерной основе, для эластичных стыков на внутренней и внешней облицовке применять силиконовые герметики.

Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. **LITOSCHROM 1-6** содержит цемент. При взаимодействии с водой даёт щелочную реакцию. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания раствора на кожу и в глаза. При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Техническая информация

Классификация по EN 13888 и ГОСТ Р 58271	класс CG2WA
Консистенция	порошок
Насыпная плотность сухой смеси	1,1±0,1 кг/л (1100±100 кг/м³)
Пропорции при приготовлении затирочной смеси	на мешок 2 кг LITOSCHROM 1-6 – 0,6 л воды; на мешок 5 кг LITOSCHROM 1-6 – 1,5 л воды; на мешок 25 кг LITOSCHROM 1-6 – 7,5 л воды
Пропорции при приготовлении затирочной смеси с латексом IDROSTUK-м	на мешок 2 кг LITOSCHROM 1-6 – 0,5-0,6 л IDROSTUK-м; на мешок 5 кг LITOSCHROM 1-6 – 1,3-1,5 л IDROSTUK-м на мешок 25 кг LITOSCHROM 1-6 – 6,25-7,5 л IDROSTUK-м
Время использования раствора	около 2 часов
Плотность раствора	1,7±0,1 кг/л (1700±100 кг/м³)
Температура применения	от +5 °С до +35 °С
Время ожидания между укладкой плитки и затиркой швов	4–8 часов для стен, при укладке на клей; 2–3 дня для стен, при укладке на раствор; 24 часа для пола, при укладке на клей; 7–10 дней для пола, при укладке на раствор
Время ожидания перед началом очистки	5–30 минут
Возможность хождения	через 24 часа
Рабочая нагрузка (окончательное затверждение)	через 7 дней
Устойчивость к влажности	высокая
Устойчивость к ультрафиолету	высокая
Устойчивость к истиранию (EN 12808-2)	< 1000 м³
Предел прочности при изгибе через 28 дней (EN 12808-3)	≥ 3,5 МПа
Предел прочности на сжатие через 28 дней (EN 12808-3)	≥ 15 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе после 25 циклов замораживания и оттаивания	≥ 3,5 МПа
Предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания и оттаивания	≥ 15 МПа
Деформация усадки	≤ 3 мм/м
Водопоглощение через 30 минут (EN 12808-5)	≤ 2 г
Водопоглощение через 240 минут (EN 12808-5)	≤ 5 г

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной влажности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания затирки **LITOSCHROM 1-6** в швах может измениться.

Расход

С таблицей расхода затирочной смеси **LITOSCHROM 1-6** вы можете ознакомиться на странице 249, с цветовой гаммой — на странице 253.

Срок и условия хранения

Бумажный мешок 25 кг - 12 месяцев, мешок из металлизированной пленки 2 кг и 5 кг - 24 месяца со дня изготовления в сухом помещении на поддоне в оригинальной упаковке.

Логистическая информация

- Бумажный мешок 25 кг. Стандартная паллета: 48 мешков, вес нетто 1200 кг.
- Мешок из металлизированной пленки 5 кг. Коробка: 6 мешков – 30 кг. Стандартная паллета: 24 коробки, 144 мешка, вес нетто 720 кг.
- Мешок из металлизированной пленки 2 кг. Коробка: 15 мешков – 30 кг. Стандартная паллета: 24 коробки, 144 мешка, вес нетто 720 кг.