



Жидкий разделительный воск "IZHWAX АЭРО" глянцевый Инструкция по применению



Разработан для технологии напыления воска пульверизатором или аэрозольным баллоном.
Сокращает время обработки матрицы на 60-70% в сравнении с пастообразным воском.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Создание разделительного слоя, обеспечивающего многократную выемку деталей из матрицы, с получением гладкой, глянцевой поверхности. Применяется в производстве изделий на основе эпоксидных, полиэфирных, винилэфирных, акриловых и других видов смол.

СВОЙСТВА:

- Экономичен (примерный расход воска - 10-15 гр./1м²)
- Легко наносится
- Быстро сохнет (5-10 мин.)
- Легко располировывается
- Не оставляет следов и разводов после располировки
- Термостойкость до 80°C



ВАЖНО!

Перед основным применением сделайте пробное нанесение разделительного воска и съём изделия с черновой матрицы.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ХОРОШО ВСТРЯХНИТЕ БАЛЛОН ИЛИ КАНИСТРУ. НАНОСИТЕ ВОСК НА ЧИСТУЮ, СУХУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ СОСТАВА НЕ НИЖЕ 15°C.

ДЛЯ ПУЛЬВЕРИЗАТОРА:

При нанесении с помощью пульверизатора рекомендуем использовать пистолет **HVLP**. При работе с небольшими рельефными матрицами и мелкой детализацией рекомендуем использовать пистолет с соплом размера 1- 1,5 мм, если матрица большая и без мелкой детализации, то применяйте сопла размером от 1,7 мм и выше. Отрегулируйте подачу жидкости и воздуха таким образом, чтобы напыление происходило мелкодисперсным туманом. Не наносите слишком много состава! Большое количество нанесенного состава не влияет на его разделительные свойства, а лишь увеличивает расход материала.

После окончания работы налейте очиститель «**IZHWAX CLEANER**» в бачок распылителя и прочистите под давлением воздуха.

ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО БАЛЛОНА:

Воск равномерно наносите с расстояния **10-15 см**. После работы переверните баллон вверх дном, нажмите на распылитель и удерживайте его в течении **3-5 секунд** для удаления остатков воска.

СПОСОБ ОБРАБОТКИ МАТРИЦЫ:

1. При вводе в эксплуатацию новой, а также при обработке восстановленной матрицы нанесите **5-7** слоев воска с межслойной выдержкой **10-15** минут. После последнего располированного слоя воска, сделайте выдержку **30** минут.
2. При обновлении разделительного слоя на действующих матрицах нанесите **1** слой воска, подождите **5-10** минут, располируйте. «**IZHWAX АЭРО**» можно наносить поверх уже воскованных матриц любым пастообразным воском «**IZHWAX**», что позволит гораздо быстрее обновить разделительный слой.
3. После высыхания **каждого** слоя воска, легкими движениями уберите его излишки тканью микрофибра, до образования глянца.
4. Используйте форму до тех пор, пока разделение не станет слегка затрудненным, после чего нанесите один дополнительный слой воска.
5. Для очистки форм от излишков воска и образовавшихся загрязнений используйте очиститель матриц «**IZHWAX CLEANER**».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Баллон находится под давлением! Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не распыляйте вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Используйте состав в хорошо проветриваемом помещении. Не разбирайте и не давайте детям. Соблюдайте противопожарные меры безопасности. Не вдыхайте. При попадании в глаза промойте водой, обратитесь к врачу. При использовании применяйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук, глаз и специальную одежду.

СОСТАВ: Смесь натуральных восков, смесь модифицированных смол, смесь растворителей.

УПАКОВКА: Аэрозольный баллон, масса нетто 0,22кг.

ХРАНЕНИЕ: Хранить при температуре не выше 50°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ: При соблюдении условий хранения срок годности 24 месяца со дня изготовления.

Не подлежит обязательной сертификации.